

[54] Title of the Invention: Conductive polymer composition,
its manufacturing method and application
[11] Japanese Patent Laid-Open No.: S55-78406
[43] Opened : June 13, 1980
[21] Application No.: S54-156287
[22] Filing Date : December 1, 1979
[72] Inventor : Peter Van Konynenburg et al.
[71] Applicant : Raychem Corporation
[51] Int. Cl. : H01B 1/12, C08K 3/04

1. Title of the Invention

Conductive polymer composition, its manufacturing method
and application

2. What is claimed is:

1. A conductive polymer composition, being a composition
having switching temperature T_s of 1.0°C or higher and showing
PTC behavior, and having specific resistance of lower than 7
ohm-cm at least at one temperature somewhere between T_s and -40°C ,
comprising:

(1) polymer component of degree of crystallinity of at least
10%, and

(2) powder filler component composed of carbon black
dispersed in the polymer component and having particle diameter
 D of 20 to 150 microns and surface area S of which ratio S/D
of and surface area S (m^2/g) and D is not more than 10.

2. The composition of claim 1, wherein the peak specific
resistance is at least 1000 ohm-cm.

3. The composition of claim 1 or 2, wherein the content

of the filler component is 1 or less in the value of
 $S/D \times \text{filler component volume} / \text{polymer component volume}$.

4. The composition of claim 3, wherein the value is 0.5 or less.

5. The composition of any one of claims 1 to 4, wherein after thermal deterioration treatment of holding for 25 hours at temperature for keeping the specific resistance of composition somewhere between 100 ohm-cm and peak specific resistance, by heating the outside of the composition, (a) PTC behavior is shown, (b) the specific resistance is 0.5 to 2 times of specific resistance at the same temperature before thermal deterioration treatment at least at one temperature somewhere between T_s and -40°C , and (c) the peak specific resistance is at least 1000 ohm-cm.

6. The composition of claim 5, wherein after thermal deterioration treatment, at all temperature between T_s and -40°C , the specific resistance is 0.5 to 2 times of specific resistance at the same temperature before thermal deterioration treatment.

7. The composition of claim 5, wherein after voltage deterioration treatment of holding the composition at temperature somewhere between T_s and $(T_s + 50)^\circ\text{C}$ by heating I^2R by passing current to the composition for 25 hours, (a) PTC behavior is shown, (b) the specific resistance is 0.5 to 2 times of specific resistance at the same temperature before voltage deterioration treatment at least at one temperature somewhere between T_s and -40°C , and (c) the peak specific resistance is at least 1000 ohm-cm.

8. The composition of claim 7, wherein after voltage deterioration treatment, at all temperature between T_s and -40°C , the specific resistance is 0.5 to 2 times of specific resistance

at the same temperature before voltage deterioration treatment.

9. The composition of any one of claims 1 to 8, wherein the polymer component has a degree of crystallinity of at least 40%, and contains at least one polymer selected from the group consisting of polyolefin, copolymer composed of at least one olefin and at least one polar comonomer, polyarylene, polyester, polyamide, polycarbonate, and polymer containing fluorine, and the carbon black has a particle size of 20 to 75 millimicrons.

10. The composition of any one of claims 1 to 9, wherein the volume rate of carbon black to polymer component is at least 0.25.

11. The composition of any one of claims 1 to 10, wherein the specific resistance is 2 ohm-cm at least at one temperature somewhere between T_s and -40°C .

12. An electrical apparatus comprising a PTC element and an electrode to be connected to power source and passing current to the PTC element when connected, wherein the PTC element obtained by forming a PTC conductive polymer as set forth in any one of claims 1 to 11.

13. A manufacturing method of conductive polymer composition as set forth in any one of claims 1 to 12, characterized by dispersing filler component in polymer component, and forming the obtained dispersion product, wherein the total energy used in refining and forming of dispersion product is 9.5 to 2900 kg-m-cc-1.

14. The manufacturing method of claim 13, wherein the total energy used in refining and forming of dispersion product is 9.5 to 970 kg-m-cc-1.

15. The manufacturing method of claim 14, wherein the total energy is 9.5 to 485 kg-m-cc-1.

16. The manufacturing method of claim 15, wherein the total energy is 9.5 to 240 kg-m-cc-1.

⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑪ 特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭55-78406

⑫ Int. Cl.³
H 01 B 1/12
C 08 K 3/04

識別記号
CAM

庁内整理番号
6762-5E
7016-4J

⑬ 公開 昭和55年(1980)6月13日
発明の数 3
審査請求 未請求

(全 18 頁)

⑭ 電導性ポリマー組成物およびその製法ならび
に用途

⑮ 特 願 昭54-156287

⑯ 出 願 昭54(1979)12月1日

優先権主張 ⑰ 1978年12月1日 ⑱ 米国(US)
⑲ 965343

⑳ 発 明 者 ビータ・バン・コニネンバーグ
アメリカ合衆国94303カリフォ
ルニア・パロ・アルト・コース
トランド・ドライブ739番

㉑ 発 明 者 アンドリユー・オウ
アメリカ合衆国94536カリフォ

ルニア・フレモント・ポトマツ
ク・リバー・プレイス34801番

㉒ 発 明 者 クリス・ローエンダー
アメリカ合衆国94025カリフォ
ルニア・メンロパーク・アーノ
ルド・ウェイ768番

㉓ 出 願 人 レイクム・コーポレーション
アメリカ合衆国94025カリフォ
ルニア・メンロパーク・コンス
チテューション・ドライブ300
番

㉔ 代 理 人 弁理士 青山 稔 外 2 名
最終頁に続く

明 細 書

1. 発明の名称

電導性ポリマー組成物およびその製法ならびに
用途

2. 特許請求の範囲

1. 0℃以上のスイッチング温度 T_s を有し、PTC
挙動を示す電導性ポリマー組成物において、 T_s
および-40℃の間の少くとも一温度において 7
 $\text{ohm}\cdot\text{cm}$ より低い比抵抗を有し、

(1) 結晶化度が少くとも10%であるポリマー成
分、および

(2) 該ポリマー成分に分散され、20~150ミ
リミクロンの粒径Dならびに表面積S(㎡/g)
とDの比 S/D が10を越えない表面積Sを有す
るカーボンブラックから成る粒状充填材成分
から成ることを特徴とする組成物。

2. 少くとも1000 $\text{ohm}\cdot\text{cm}$ のピーク比抵抗を
有するものである特許請求の範囲第1項記載の組
成分。

3. 充填材成分の量が

(1)

$\frac{S}{D} \times \frac{\text{充填材成分体積}}{\text{ポリマー成分体積}}$ の値を1以下とするもので

ある特許請求の範囲第1項または第2項記載の組
成物。

4. 該値が0.5以下である特許請求の範囲第3項
記載の組成物。

5. 組成物を外部加熱して、組成物の比抵抗が1
00 $\text{ohm}\cdot\text{cm}$ とピーク比抵抗の間になる温度で25
時間保持することから成る熱劣化処理に付した後
において、(a) PTC挙動を示し、(b) T_s と-40℃
の間の少くとも一温度において、熱劣化処理前の
同温度における比抵抗の0.5~2倍である比抵抗
を有し、かつ(c) 少くとも1000 $\text{ohm}\cdot\text{cm}$ のピー
ク比抵抗を有する特許請求の範囲第1~4項のい
ずれかに記載の組成物。

6. 熱劣化処理の後、 T_s と-40℃の間の全温度
において比抵抗が熱劣化処理前の同温度における
比抵抗の0.5~2倍である特許請求の範囲第5項
記載の組成物。

7. 組成物に電流を25時間通じて I^2R 加熱す

(2)

ることにより組成物を T_1 と($T_1 + 50$)°Cの間の温度に保持することから成る電圧劣化処理に付した後において、(a) PTC挙動を示し、(b) T_1 と-40°Cの間の少くとも一温度において、電圧劣化処理前の同温度における比抵抗の0.5~2倍である比抵抗を有し、かつ(c)少くとも1000 ohm·cmのピーク比抵抗を有する特許請求の範囲第5項記載の組成物。

8. 電圧劣化処理の後、 T_1 と-40°Cの間の全温度において比抵抗が電圧劣化処理前の同温度における比抵抗の0.5~2倍である特許請求の範囲第7項記載の組成物。

9. ポリマー成分は、少くとも40%の結晶化度を有し、かつポリオレフィン、少くとも1種のオレフィンと少くとも1種の極性モノマーから成るコポリマー、ポリアリーレン、ポリエステル、ポリアミド、ポリカーボネートおよびフッ素含有ポリマーから成る群から選ばれた少くとも1種のポリマーから成り、カーボンブラックは20~75ミリミクロンの粒径を有する特許請求の範囲第1

(3)

全エネルギーが9.5~97.0 Kp·m·cc⁻¹である特許請求の範囲第13項記載の製法。

15. 全エネルギーが9.5~48.5 Kp·m·cc⁻¹である特許請求の範囲第14項記載の製法。

16. 全エネルギーが9.5~24.0 Kp·m·cc⁻¹である特許請求の範囲第15項記載の製法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、PTC電導性ポリマー組成物およびその製法ならびに用途に関する。

従来から、結晶性ポリマーに適当な量の微粉末電導性充填材を分散すれば電気伝導性を与えることができることは知られている。ある種の電導性ポリマーはPTC (positive temperature coefficient、正温度係数) 挙動として知られる性質を示す。これまで、PTCという語は種々の意味で用いられてきたが、本明細書においては「PTC挙動を示す組成物」や「PTC組成物」という表現は、 R_{14} 値が少くとも2.5および R_{100} 値が少くとも10、さらに好ましくは R_{30} 値が少くとも6である組成物を表わすのに用いる。ここで、

(5)

~8項のいずれかに記載の組成物。

10. カーボンブラックのポリマー成分に対する体積割合が少くとも0.25である特許請求の範囲第1~9項のいずれかに記載の組成物。

11. T_1 と-40°Cの間の少くとも一温度において2 ohm·cm以下の比抵抗を有する特許請求の範囲第1~10項のいずれかに記載の組成物。

12. PTC要素および電源に接続でき、接続した際PTC要素に電流を通じる電極から成る電気装置において、PTC要素は、特許請求の範囲第1~11項のいずれかに記載のPTC電導性ポリマーを成形して得られたものであることを特徴とする装置。

13. ポリマー成分に充填材成分を分散させ、得られた分散物を成形することから成り、分散物の調製および成形時に用いられる全エネルギーが9.5~29.0 Kp·m·cc⁻¹であることを特徴とする特許請求の範囲第1~12項のいずれかに記載の電導性ポリマー成形品の製法。

14. 分散物の調製および溶融成形時に用いられ

(4)

R_{14} 値は14°C範囲における終りと始めの比抵抗の比、 R_{100} 値は100°C範囲における終りと始めの比抵抗の比および R_{30} 値は30°C範囲における終りと始めの比抵抗の比である。本明細書で用いられる「PTC要素」は、上述のPTC組成物で構成された要素を表わす。PTC要素(すなわちPTC組成物で構成された要素)の抵抗を温度に対して対数プロットすると、しばしば組成物が少くとも10の R_{100} 値を有する温度範囲の一部にわたって急激な変化が見られる。「スイッチング温度」(通常、 T_1 と略記される)は、本明細書では傾きに急激な変化が見られる部分の両側にある実質的に直線である線を延長して得られる交点に対応する温度で表わす。「ピーク比抵抗」は、本明細書では T_1 以上で組成物が示す最大^比抵抗を表わし、「ピーク温度」は、組成物がピーク^比抵抗を有する温度を表わす。

電導性ポリマーに関する最近の研究は、たとえば米国特許第3,858,144号、西独特許公開第P2543314.1、P2755077.2、P2

(6)

4字挿入

1字挿入

755076.1、P282179.4およびP2903442.2ならびに本出願と同時に出願された米国特許出願第965,344号および第965,345号に対応する出願に記載されている。

特に有用な既知のPTC組成物は、カーボンブラックが分散されている結晶熱可塑性ポリマーから成るものである。使用されるポリマーは、ポリエチレンの様なポリオレフィン類およびオレフィンと極性モノマーのコポリマーを包含する。一般に、組成物は T_s 以上の温度での安定性を増すために好ましくは室温での放射線照射により架橋されている。自己調整(self-regulating)ヒーターに用いられる組成物は、室温において比較的高い比抵抗、通常少くとも 10^3 オームを有していなければならない。ところで、非常に低い比抵抗を有するPTC電導性ポリマー組成物も重要な用途があることが知られているが、このような組成物の調製には非常に重大な問題が伴う。たとえば、PTC電導性ポリマー組成物の比抵抗を減少させる為に該組成物中の電導性充填材含量を増加させ

(7)

に測定される。表面積の値 S は周知の窒素吸着法により測定される。 D および S の測定の詳細についてはシュバート(Schubert)、フォード(Ford)およびリヨン(Lyon)著、アナリシス・オブ・カーボン・ブラック(Analysis of Carbon Black)、エンサイクロペディア・オブ・インダストリアル・ケミカル・アナリシス(Encyclopaedia of Industrial Chemical Analysis)第8巻179頁(1969年)、ジョン・ワイリー・アンド・サン(John Wiley and Son)(ニュー・ヨーク在)刊を参照されたい。)

また、ポリマーに対する充填材(すなわち、カーボンブラックおよび組成物中に存在するすべての他の粒状充填材)の体積比は電気特性に重要な影響を及ぼし、この比は好ましくは S/D 比と関連した

$$\frac{S}{D} \times \frac{\text{充填材成分体積}}{\text{ポリマー成分体積}}$$

(以下、この値を S/D 体積比という)

が1以下、好ましくは0.5以下、より好ましくは

(9)

特開昭55-78406(3)

るに従ってPTC効果の強さが急速に減少することが見い出されている(たとえば、エム・ナークス(M.Narkis)ら、ポリマー・エンジニアリング・アンド・サイエンス(Poly. Eng. and Sci.)第18巻649頁(1978年)参照。)。さらに、PTC電導性ポリマー組成物を高温にさらすと比抵抗が急激に増すことも見い出されている(たとえば、ジェイ・メヤー(J.Meyer)、ポリマー・エンジニアリング・アンド・サイエンス(Poly. Eng. and Sci.)第14巻706頁(1974年)参照。)。

本発明者らは、 0°C 以上のスイッチング温度(T_s)を伴うPTC挙動を示し、 $7\text{ ohm}\cdot\text{cm}$ 以下の比抵抗を有し、かつ結晶性ポリマー成分に分散されたカーボンブラックから成る組成物を製造するには、ポリマー成分は少くとも10%の結晶化度を有し、カーボンブラックは $20\sim150$ ミリミクロンの粒径 D を有し、表面積 $S(\text{m}^2/\text{g})$ と D の比 S/D が10を越えないことが必須であることを見い出した(ここで、結晶化度はX線結晶学的

(8)

0.4以下、特に0.3以下でなければならないことを見い出した。

本発明者らは、さらにカーボンブラックをポリマー中に分散させる際および組成物を成形する際に消費される仕事(組成物の電気特性に重大な影響を有しており、これらの工程で消費される仕事は $9.5\sim2900\text{ Kg}\cdot\text{m}\cdot\text{cc}^{-1}(1\sim300\text{ hp}\cdot\text{hr}\cdot\text{ft}^{-3})$ が好ましく、さらに $9.5\sim970\text{ Kg}\cdot\text{m}\cdot\text{cc}^{-1}$ 、特に $9.5\sim485\text{ Kg}\cdot\text{m}\cdot\text{cc}^{-1}$ 、最も $9.5\sim240\text{ Kg}\cdot\text{m}\cdot\text{cc}^{-1}$ が好ましいことを見い出した。もし、仕事消費が大きすぎると組成物は T_s 以下の温度で高すぎる比抵抗を有し、かつ/または高温で劣化させた場合の電気安定性が不十分となる傾向にある。一方、仕事消費が小さすぎると組成物のPTC挙動が不満足なものとなる。

本発明で用いられるポリマー成分は、単一ポリマーまたは二種もしくはそれ以上の異種ポリマーの混合物であつて、結晶化度が好ましくは20%以上、特に40%以上のものである。好ましいポリマーとしては、ポリオレフィン類、特に1種また

(10)

はそれ以上の α -オレフィンのポリマー、たとえばポリエチレン、ポリプロピレンおよびエチレン／プロピレンコポリマー；1種またはそれ以上の α -オレフィン（たとえばエチレン）と1種またはそれ以上の極性コモノマー（たとえば酢酸ビニル、アクリル酸、アクリル酸エチルならびにアクリル酸メチル）とのコポリマー；ポリアリーレン類、たとえばポリアリーレンエーテルケトンならびにスルホンおよびポリフェニレンスルフィド；ポリラクトンを含むポリエステル類、たとえばポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレートおよびポリカプロラクトン；ポリアミド類；ポリカーボネート類およびフルオロカーボンポリマー類、すなわち少なくとも10重量%、好ましくは20重量%のフッ素を含有するポリマー類、たとえばポリビニリデンフルオリド、ポリテトラフルオロエチレン、フッ素化エチレン／プロピレンコポリマーおよびエチレンとフッ素含有コモノマー（たとえばテトラフルオロエチレン）を要すれば第三のコモノマーから成るコポリマーが挙げら

(11)

ミクロン以下のカーボンブラックを用いるのが好ましい。

組成物中のカーボンブラックの量は、組成物が7 ohm·cm以下、好ましくは5 ohm·cm以下、より好ましくは2 ohm·cm以下、特に2 ohm·cm以下の比抵抗を-40℃～T_gの温度、好ましくは20℃で有する範囲でなければならない。この様な比抵抗を所望のPTC挙動と共に得る為に必要な量は、ポリマー成分、カーボンブラックならびに存在する他の粒状充填材および組成物の調製ならびに成形方法に依存する。カーボンブラックのポリマー成分に対する体積比は、一般に少なくとも0.15、好ましくは少なくとも0.25であるが、実質的により多く、たとえば少なくとも0.40または0.50にすることができる。

組成物にはカーボンブラックに加えて他の粒状充填材、たとえば非電導性無機または有機充填材（たとえば、酸化亜鉛、三酸化アンチモンまたは粘土）などを含有させることができる。本明細書では「充填材成分」とは、組成物中のすべての粒

03

特開昭55-78408(4)

れる。就中、ポリエチレンの混合物、特に高密度ポリエチレンおよびエチレンと極性コモノマー、好ましくはアクリル酸と^のコポリマーを用いれば優れた結果が得られる。特に好ましいポリマー成分は、高密度ポリエチレン25～75重量%およびエチレン／アクリル酸コポリマー2～75重量%から成り、コポリマー中にアクリル酸を好ましくは4～10重量%含むものである。

比較的結晶化度の低いポリマーを用いた場合、強いPTC効果を得るには比較的粒径が大きく、比較的S/D値が低いカーボンブラックを用いるのが好ましい。けれども、多くのポリマーでは、粒径20～75ミリミクロンのカーボンブラックで満足すべき結果が得られる。カーボンブラックの粒径は30ミリミクロンより大きいことが好ましく、特に結晶化度が40%以下のポリマーの場合には60ミリミクロン以上が好ましい。カーボンブラックの粒径が大きくなるにつれて、PTC挙動を満足させながら比抵抗の低い組成物を得るのはより困難になる。そこで、粒径約100ミ

02

リットル充填材をいう。充填材成分は好ましくは酸化防止剤または組成物を劣化（たとえば熱-酸化劣化）に対して安定化する他の添加物を含有する。この様な添加物の量は、ポリマー重量を基準にして一般に0.005～10、好ましくは0.5～4重量%である。好ましい添加剤としては有機酸化物、たとえば米園特許第3,986,981号（発明者：リオンズ（Lyons））に開示されているヒンダード・フェノール（hindered phenol）および商品名イルガノックス（Irganox）としてチバ・ガイギー（Ciba Geigy）により製造されているヒンダード・フェノールが挙げられる。酸化防止剤の選択はポリマーに依存していることはもちろんであるが、ポリマーの酸化防止剤として一般に有用である物質のいくつかは、組成物の電気的性質を、高温にさらした場合に不安定化することにも注意しなければならない。

組成物を架橋しなければならない場合には、組成物に、加熱により分解して架橋反応を開始する化合物または組成物の放射線照射により架橋

4 特開昭55-78408(4)

04

を開始する化合物を加えることもできる。

本発明の組成物は、少くとも $1000 \text{ ohm}\cdot\text{cm}$ 、好ましくは少くとも $5000 \text{ ohm}\cdot\text{cm}$ 、より好ましくは少くとも $10000 \text{ ohm}\cdot\text{cm}$ 、特に少くとも $50000 \text{ ohm}\cdot\text{cm}$ のピーク比抵抗を有していなければならない。さらに、組成物を、外部加熱することによりその比抵抗が $100 \text{ ohm}\cdot\text{cm}$ とピーク比抵抗の間にある温度で25時間保つことから成る熱劣化処理に付した後において、該組成物が、

(a) PTC挙動を示し、かつ

(b) T_0 と -40°C の間の少くとも一温度、好ましくは T_0 と -40°C の間の全温度における比抵抗が熱劣化前の組成物の同温度における比抵抗の0.5~2倍である

ことが好ましい。

組成物がこれらの性質を、前述の熱劣化処理を40時間、特に5.0時間行なった後にも有していることがより好ましい。加えて、この様な熱劣化処理の後、組成物のピーク比抵抗が少くとも $1000 \text{ ohm}\cdot\text{cm}$ 、好ましくは少くとも $5000 \text{ ohm}\cdot\text{cm}$ 、

05

とも $1000 \text{ ohm}\cdot\text{cm}$ 、好ましくは少くとも $5000 \text{ ohm}\cdot\text{cm}$ 、より好ましくは少くとも $10000 \text{ ohm}\cdot\text{cm}$ 、特に少くとも $50000 \text{ ohm}\cdot\text{cm}$ であることが好ましい。

ポリマー成分に充填材成分を分散させる方法および得られた分散物を成形する方法としては、いずれの方法も採用することができる。現在最も実際に有用な方法は、固体ポリマーおよび充填材成分を機械的な剪断工程（および要すれば外部加熱）にかけることによりポリマーを熔融して熔融ポリマー中に充填材を分散させる方法である。分散は、たとえばパンバリーミキサー、ロールミルまたは単葉もしくは複葉押出機により行うことができる。分散物は、直接所望の形状に押出成形することができ、またミキサーから通常の方法で取り出し、小片に切断した後、たとえば押出成形、モールディング、シンタリングなどにより熔融成形することができる。この分散および成形工程における総計の仕事消費は、前述の制限の範囲内で行なければならない。カーボンブラックは、実質的に

07

特開昭55-78408(5)

cm 、より好ましくは少くとも $10000 \text{ ohm}\cdot\text{cm}$ 、特に少くとも $50000 \text{ ohm}\cdot\text{cm}$ であることが好ましい。

前述の劣化処理は受動的な処理であるが、満足すべき抵抗安定性を示す組成物のあるものは、活性状態、すなわち I^2R 加熱による高温において劣化された時、比較的迅速に性能低下を起こす。従つて、組成物が、その中を流れる電流により I^2R 加熱されて25時間 T_0 と $(T_0 + 50)^\circ\text{C}$ の間の温度に保持される電圧劣化処理に付した後において、

(a) PTC挙動を示し、かつ

(b) T_0 と -40°C の間の少くとも一温度、好ましくは T_0 と -40°C の間の全温度における比抵抗が電圧劣化前の組成物の同温度における比抵抗の0.5~2倍である

ことが好ましい。

組成物がこれらの性質を、前述の電圧劣化処理を40時間、特に5.0時間行なった後にも有していることがより好ましい。加えて、この様な電圧劣化処理の後、組成物のピーク比抵抗が少なく

09

均一な電気的性質を有する組成物を与える様に充分分散されなければならないし、また、ある程度までは仕事消費が増加することによりさらに強いPTC挙動を示す組成物が得られる。けれども、仕事消費が大きすぎると、高温で劣化させた場合電気的に不安定な組成物かつ/または T_0 以下の温度で高すぎる比抵抗を有する組成物しか得られない。

本発明は、本発明の組成物を成形して得られるPTC要素からなる電気装置、特に回路制御装置を包含するものである。

次に実施例を示し、本発明を更に詳しく説明する。各実施例については、第1~4表にまとめてある。

第1表には、各試料に用いられた成分および製造方法が示されている。第1表では、ポリマーは型、商品名、結晶の融点 (T_M) および結晶化度 (%) ならびに組成物中の重量割合により表示されている。型の欄で用いられている略号は次の通りである：

09

HDPE	高密度ポリエチレン
LDPE	低密度ポリエチレン
MDPE	中密度ポリエチレン
EAA	エチレン/アクリル酸コポリマー
PP	ポリプロピレン
PVF ₂	ポリビニリデンフルオリド
PB	ポリ-1-ブテン
FEP	フッ素化エチレン/プロピレンコポリマー

実施例16、51～61、72、73および78では、第1表に示したポリマーに加えて次表のポリマー成分が含まれている。

実施例	型	名称	T _m (°C)	結晶割合 (%)	割合 (wt%)
16	EAA	EAA 449	106	10~30	30.0
51, 52	PP	PROFAX 8523	165	30~60	36.9
53, 54	EAA	SURLYN 1652	102	10~30	28.23
55, 56	EAA	EAA 455	106	10~30	30.0
57	PP	PROFAX 8623	165	30~60	31.4
58, 59	PB	NITRON 100	124	30~55	30.4
60, 61	FEP	FEP 100	275	40	30.6
72, 73	RUBBER	VITON A-HV	-	-	6.0
78	EAA	EAA 449	106	10~30	30.0

第1表のこれら実施例の型の欄において「PLUS」とあるのは、上述の添加成分が存在することを意味する。

第1表には、さらに使用されたカーボンブラックが、商品名、粒径(D)(ミクロン)、表面積(S)(m^2/g)および組成物中の重量%により表示されている。また、S/D比も与えられている。さらに、ポリマーに対するカーボンブラックの体積比(CB/POLY比)も示されている。

第1表には、ポリマーおよびカーボンブラックに加えて存在するすべての物質が示されている。これらの添加物は、型および名称ならびに組成物中の重量%により表示されている。この型の欄で用いられている略号は次の通りである：

AO 酸化防止剤、使用される酸化剤は、名称の欄に特記されていない限り4,4'-チオビス(3-メチル-6-tert-ブチルフェノール)(平均重合度3~4)(米国特許第3,986,981号参照)である。

CXA 架橋剤
Acid 受酸剤
XLA 架橋剤
FR 防炎剤

名称の欄で用いられている略号は次の通りである：

130XL 過酸化物架橋剤(ルパーコ(Luperco) 130XL)
ARD アジェライト(Agerite) 樹脂D
CaCO₃ 炭酸カルシウム
イルガノックス (Irganox) 1010 テトラキス[メチレン(3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシ-ヒドロキシナメート)]メタン
TAIC トリアリルイソシアヌレート
サントバーA (Santovar) 2,5-ジ-tert-アミルヒドロキノン
デクロラン (Dechloran) デカクロロビフェノール
Sb₂O₃ 三酸化アンチモン

第1表には、さらに各成分の混合および成形に

用いられた特定の製法、工程温度(℃)、工程時間(min)および製造中に用いられた全エネルギー量($\text{Kg} \cdot \text{m} \cdot \text{cc}^{-1}$)(Shear History)が示されている。製法の欄で用いられている略号は次の通りである。

BAN: 適量の各成分(たとえば、実施例1 Aおよび1 Bでは、高密度ポリエチレン1504.8g、カーボンブラック1208.4g および酸化防止剤22.8g)を、水冷ロータ付水蒸気加熱パンナリミキサー中、流動温度で5分間混合する。混合物をミキサーから取り出し、冷却した後、小片に切断する。切断した混合物の一部を180℃、70kg/cm²の圧で5分間圧縮成形して厚さ約0.1cmの平板に加工する。2.5×3.75cmの長方形試料を該平板から切り出す。これらの実施例では、試料を放射線照射する。線量は第1表に示されており、詳細は後述する。一定の照射量の照射を受けた試料は架橋する。次に、0.6×2.5cmの帯状に銀-エポキシ組成物(エレクトロダグ(Electrodag)504)を試料の各端に塗布して

第1表には、放射線照射により架橋された試料に対する放射線量も示されている。放射線量が20Mradの場合、まず一方の側から10Mrad照射し、次いで、他方から10Mrad照射する。実施例13および76では、200℃で12分間加熱して試料の架橋を行なった。

第2表には、各試料の

$\frac{S}{D} \times \frac{\text{充填材成分体積}}{\text{ポリマー成分体積}}$ で示される値および比抵抗

／温度特性値が示されている。第2表に示された比抵抗は、外部加熱して室温から1℃/分の割合で昇温する間に測定された抵抗から計算されたものである。第2表で用いられている略号は次の通りである。

ρ_{20} (ohm.cm) 20℃での比抵抗

ρ_p (ohm.cm) ピーク比抵抗

T_{2x} (℃) 比抵抗が20℃の比抵抗の2倍になる温度

T_s (℃) スイッチング温度

T_p (℃) ピーク温度

(25)

銀電極を形成する。試料を外部加熱により160℃で15分間保って熱処理を行う。次いで、1℃/分の割合で室温まで冷却する。

MILL: 適量の各成分を電氣的に加熱した7.6cmのロールミルにより流動温度で混合する。混合物をミルからシートに形成し、冷却した後、小片に切断する。切断混合物の一部を、室温、70kg/cm²の圧で3分間圧縮成形して厚さ約0.06cmの平板に加工する。2.5×3.75cmの長方形試料を平板から切り出す。特記されている場合には放射線照射した後、BAN法と同様にして銀電極を形成する。次いで、試料を外部加熱により(TM+30)℃で15分間保って熱処理する。その後、1℃/分の割合で室温まで冷却する。

BRA: 適量の各成分を逆回転式複葉ミキサー(ブラベンダー・プラストグラフ(Brabender Plastograph))により混合し、混合物を押し出して撚り物とする。これを冷却した後、小片に切断する。その後、MILL法と同様にして切断混合物から試料を製造した。

(24)

第3表には、多数の試料について、高温における熱劣化の比抵抗に対する効果を示されている。第3表の初期性能の欄には、第2表のデータを得るために1℃/分の割合で外部加熱した後、20℃に冷却した試料の比抵抗(ρ_{20})および再び1℃/分で加熱した際のピーク比抵抗(ρ_p)が示してある。次いで、試料を室温まで冷却し、第3表に示す温度Tまで再加熱して測定した同温度Tにおける比抵抗が ρ_T の欄に示されている。試料をこの温度Tで52または73時間保存し、2時間後、9時間後ならびに27時間後および73時間処理した試料では46時間後に試料を20℃まで冷却し、温度Tに再加熱する前に比抵抗を測定した。各時間劣化した後の20℃における試料の比抵抗を各時間欄に示す。同時に20℃における比抵抗の変化率、すなわち $(\rho - \rho_{20}/\rho) \times 100$ も同欄に示す。

第4表には、高温における電圧劣化の比抵抗に対する効果を示す。これらの試料は、示された実施例の切断混合物の一部を取り出し、温度180℃

(26)

て、圧力70 kg/cm²で5分間圧縮して0.2 mm厚の平板に成形した後、平板から直径1.9 mmの円盤を切り出し、各円盤表面に、ニッケルメッキ鋼の展開金網を直径1.9 mmの円形に切り出したものをモールドして電極を形成し、次いで、20 Mradで照射した後、20 AWGリード線を電極に取り付けて製造する。試料は、外部加熱して($T_H + 30$)℃で15分間保つて熱処理した後、1℃/分の割合で室温まで冷却する。そして、20℃で試料の比抵抗を測定する。次に、装置のリード線を種々の電圧の交流電源に接続する。電源の電圧は、装置を電源に初めてまたは再び接続する時、最初の30秒間は30~35 Vに保ち、次いで2分間にわたり120 Vまで昇電圧する時以外は120 Vに保たれる。試料はこの様な条件下に30または50時間劣化されるが5、10、20または30時間後には20℃に冷却され、電圧を再び加える前に比抵抗を測定する。これらの条件により示された時間劣化処理した後の20℃における試料の比抵抗を、比抵抗の変化率と共に、 ρ 欄に示す。

(27)

同様の電圧劣化試験を、実施例40、54、56、63、65、85、91および93の組成物について行つたところ、実施例54、56および65の組成物は、電圧劣化に対して安定であり、30時間劣化後の比抵抗増が2倍以下であるが、一方、実施例40、63、85、91および93の組成物は、安定ではなく、30時間後の比抵抗増も10倍以上になる。

(28)

第1表

実施例	ポリマー					カーボンブラック					体積比 充填材 ポリマー	充填材			製造条件				
	型	商品名	T _M (℃)	結晶 化度 (%)	割合 (Wt%)	商品名	D (μ)	S (%)	S/D	割合 (Wt%)		型	名称	割合 (Wt%)	製法	工程 温度 (℃)	工程 時間 (Min)	全エネルギー (kg·m ⁻² ·h ⁻¹)	放射 線量 (Mrad)
1A	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	66.0	UNITED SL-90	9.0	2.4	0.27	53.0	.43	AO		1.0	MILL	190	5	5.8	0
1B	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	66.0	UNITED SL-90	9.0	2.4	0.27	53.0	.43	AO		1.0	MILL	190	5	5.8	20
2	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	70.0	MOGUL L	2.4	138	5.75	30.0	.23	-	-	-	MILL	190	5	5.8	0
3	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	70.0	MOGUL L	2.4	138	5.75	30.0	.23	-	-	-	MILL	190	5	5.8	20
4	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	54.5	STERLING R	7.5	2.5	0.34	44.6	.44	AO		0.9	MILL	190	5	5.8	0
5	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	54.5	STERLING R	7.5	2.5	0.34	44.6	.44	AO		0.9	MILL	190	5	5.8	20
6	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	64.4	REGAL 300	2.5	9.4	3.76	34.7	.29	AO		0.9	MILL	190	5	5.8	0
7	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	64.4	REGAL 300	2.5	9.4	3.76	34.7	.29	AO		0.9	MILL	190	5	5.8	20
8	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	59.4	STATEX 550	4.7	4.0	0.86	39.6	.36	AO		1.0	MILL	190	5	5.8	0
9	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	59.4	STATEX M550	4.7	4.0	0.86	39.6	.36	AO		1.0	MILL	190	5	5.8	20
10	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	64.4	CONTINEX HAF	2.8	8.6	3.07	34.7	.29	AO		0.9	MILL	190	5	5.8	0
11	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	66.0	STERLING 50	4.1	4.2	1.02	34.0	.28	-	-	-	MILL	190	5	5.8	20
12	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	60.8	STERLING 50	4.1	4.2	1.02	37.3	.33	AO		1.9	MILL	190	5	5.8	20

(29)

実施例	ポリマー					カーボンブラック					体積比 (充填材 ポリマー)	充填材			製造条件				
	型	商品名	T _M (°C)	結晶 化度 (%)	割合 (Wt%)	商品名	D (μ)	S (%)	S/D	割合 (Wt%)		型	名称	割合 (Wt%)	製法	工程 温度 (°C)	工程 時間 (Min)	全エネルギー (kg·m ⁻²)	放射 線量 (Mrad)
13	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	59.6	STERLING SO	4.1	4.2	1.02	36.5	.33	AO	ARD CXA	1.9 1.9	MILL	190	5	58	0
14	HDPE	ALATHON 7030	135	70-90	48.0	UNITED SL-90	9.0	2.4	0.27	54.0	.63	-	-	-	MILL	190	5	58	0
15	HDPE	ALATHON 7030	135	70-90	48.0	UNITED SL-90	9.0	2.4	0.27	54.0	.63	-	-	-	MILL	190	5	58	20
16	HDPE (Plus)	MARLEX 6003	135	70-90	24.0	FURNEX 785	6.0	3.0	0.50	44.0	.43	AO		2.0	MILL	190	5	58	20
17	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	64.3	SHAWHIGAN	4.2	6.4	1.5	34.7	.29	AO		1.0	MILL	190	5	58	0
18	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	64.3	SHAW	4.2	6.4	1.5	34.7	.29	AO		1.0	MILL	190	5	58	20
19	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	61.4	STATEX 160	1.9	146	7.68	37.6	.33	AO		1.0	MILL	190	5	58	0
20	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	61.4	STATEX 160	1.9	146	7.68	37.6	.33	AO		1.0	MILL	190	5	58	20
21	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	67.3	CONDUCTEX SC	1.7	200	11.7	31.7	.25	AO		1.0	MILL	190	5	58	0
22	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	67.3	CONDUCTEX SC	1.7	200	11.7	31.7	.37	AO		1.0	MILL	190	5	58	20
23	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	58.2	STATEX G	6.8	3.2	0.47	40.0	.37	AO		1.8	BRA	225	6 at 120 rpm	430	0
24	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	58.2	STATEX G	6.8	3.2	0.47	40.0	.37	AO		1.8	BRA	225	8 at 120 rpm	430	20
25	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	58.2	STATEX G	6.8	3.2	0.47	40.0	.37	AO		1.8	BRA	225	4 at 60 rpm	145	0

(80)

実施例	ポリマー					カーボンブラック					体積比 (充填材 ポリマー)	充填材			製造条件				
	型	商品名	T _M (°C)	結晶 化度 (%)	割合 (Wt%)	商品名	D (μ)	S (%)	S/D	割合 (Wt%)		型	名称	割合 (Wt%)	製法	工程 温度 (°C)	工程 時間 (Min)	全エネルギー (kg·m ⁻²)	放射 線量 (Mrad)
26	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	58.2	STATEX G	6.8	3.2	0.47	40.0	.37	AO		1.8	BRA	225	4 at 60 rpm	145	20
27	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	65.4	STERLING SO	4.1	4.2	1.02	33.7	.28	AO		1.0	MILL	190	5	58	0
28	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	65.4	STERLING SO	4.1	4.2	1.02	33.7	.28	AO		1.0	MILL	190	5	58	20
29	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	58.0	STERLING V	5.0	3.6	0.72	41.0	.38	AO		1.0	MILL	190	5	58	0
30	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	58.0	STERLING V	5.0	3.6	0.72	41.0	.38	AO		1.0	MILL	190	5	58	20
31	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	64.0	CONTINEX 785	6.0	3.1	0.52	35.0	.29	AO		1.0	MILL	190	5	58	0
32	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	64.0	CONTINEX 785	6.0	3.1	0.52	35.0	.29	AO		1.0	MILL	190	5	58	20
33	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	63.0	UNITED 650	6.6	3.6	0.55	36.0	.31	AO		1.0	MILL	190	5	58	0
34	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	63.0	UNITED 650	6.6	3.6	0.55	36.0	.31	AO		1.0	MILL	190	5	58	20
35	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	58.0	UNITED 660	6.8	3.6	0.53	41.0	.38	AO		1.0	MILL	190	5	58	0
36	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	58.0	UNITED 660	6.8	3.6	0.53	41.0	.38	AO		1.0	MILL	190	5	58	2
37	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	24.0	STATEX MT	250	1.0	0.04	75	1.67	AO		1.0	MILL	190	5	58	0
38	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	24.0	STATEX MT	250	1.0	0.04	75	1.67	AO		1.0	MILL	190	5	58	20

(81)

実施例	ポリマー					カーボンブラック					体積比 充填材 ポリマー	充填材			製造条件				
	型	商品名	T _m (℃)	結晶 化度 (%)	割合 (Wt%)	商品名	D (μ)	S (%)	S/D	割合 (Wt%)		型	名称	割合 (Wt%)	製法	工程 温度 (℃)	工程 時間 (min)	全エネルギー 消費量 (kWh·m ⁻²)	放射 線量 (Mrad)
39	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	52.5	FURNEX 765	6.0	3.0	0.5	45.5	.46	AO	2.0	BAN	180	3	153	0	
40	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	52.5	FURNEX 765	6.0	3.0	0.5	45.5	.46	AO	2.0	BAN	180	3	153	20	
41	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	58.8	FURNEX 765	6.0	3.0	0.5	39.2	.36	AO	2.0	MILL	190	5	58	20	
42	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	60.0	FURNEX 765	6.0	3.0	0.5	40.0	.36	-	-	MILL	190	5	58	20	
43	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	65.0	MONARCH 1300	1.3	560	43	35.0	.29	-	-	MILL	190	5	58	0	
44	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	65.0	MONARCH 1300	1.3	560	43	35.0	.29	-	-	MILL	190	5	58	20	
45	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	63.0	MONARCH 1300	1.3	560	43	34.0	.29	AO	3.0	MILL	190	5	58	0	
46	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	63.0	MONARCH 1300	1.3	560	43	34.0	.29	AO	3.0	MILL	190	5	58	20	
47	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	85.0	KETJEN EC	3.0	1000	33.3	15.0	.09	-	-	MILL	190	5	58	0	
48	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	85.0	KETJEN EC	3.0	1000	33.3	15.0	.09	-	-	MILL	190	5	58	20	
49	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	82.5	KETJEN EC	3.0	1000	33.3	14.6	.09	AO	2.9	MILL	190	5	58	0	
50	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	82.5	KETJEN EC	3.0	1000	33.3	14.6	.09	AO	2.9	MILL	190	5	58	20	
51	HDPE (Plus)	MARLEX 6003	135	70-90	21.1	FURNEX 765	6.0	3.0	0.5	40.0	.35	AO	2.0	BAN	200	3	3	0	

(82)

(第1表(つづき))

実施例	ポ リ マ ー					カーボンブラック					体積比 (充填材) ポリマー	充 填 材			製 造 条 件				
	型	商品名	T _m (℃)	結晶 化度 (%)	割合 (Wt%)	商品名	D (μ)	S (%)	S/D	割合 (Wt%)		型	名称	割合 (Wt%)	製法	工程 温度 (℃)	工程 時間 (Min)	全エネルギー 消費量 (Kw・m ² ・h ⁻¹)	放射 線量 (Mrad)
52	HDPE (Plus)	MARLEX 6003	135	70-90	21.1	FURNEX 765	6.0	3.0	0.5	40.0	.35	AO	2.0	BAN	200	3	3	20	
53	LDPE (Plus)	DYNH-1	109	40-60	22.67	FURNEX 765	6.0	3.0	0.50	47.0	.48	AO	2.0	BAN	180	3	116	0	
54	LDPE (Plus)	DYNH-1	109	40-60	22.67	FURNEX 765	6.0	3.0	0.50	47.0	.48	AO	2.0	BAN	180	3	116	20	
55	MDPE (Plus)	GULF 2604	118	50-80	24.0	FURNEX 765	6.0	3.0	0.50	44.0	.43	AO	2.0	BAN	180	3	116	0	
56	MDPE (Plus)	GULF 2604	118	50-80	24.0	FURNEX 765	6.0	3.0	0.50	44.0	.43	AO	2.0	BAN	180	3	116	20	
57	HDPE (Plus)	MARLEX 6003	135	70-90	32.4	STERLING 50	4.1	4.2	1.02	34.3	.28	AO	1.9	MILL	190	5	58	20	
58	HDPE (Plus)	MARLEX 6003	135	70-90	30.4	STERLING 50	4.1	4.2	1.02	37.3	.28	AO	1.9	MILL	190	5	58	0	
59	HDPE (Plus)	MARLEX 6003	135	70-90	30.4	STERLING 50	4.1	4.2	1.02	37.3	.28	AO	1.9	MILL	190	5	58	20	
60	HDPE	ALATHON 7040	135	70-90	34.7	UNITED SL-90	9.0	2.4	0.27	34.7	.38	-	-	MILL	190	5	58	0	
61	HDPE	ALATHON 7040	135	70-90	34.7	UNITED SL-90	9.0	2.4	0.27	34.7	.38	-	-	MILL	190	5	58	20	
62	MDPE	GULF 2604	118	50-80	52.0	FURNEX 765	6.0	3.0	0.50	46.0	.46	AO	2.0	BAN	180	3	97	0	
63	MDPE	GULF 2604	118	50-80	52.0	FURNEX 765	6.0	3.0	0.50	46.0	.46	AO	2.0	BAN	180	3	97	20	
64	EAA	EAA 455	106	10-30	47.0	FURNEX 765	6.0	3.0	0.50	51.0	.58	AO	2.0	BAN	180	3	87	0	

(88)

実施例	ポリマー				カーボンブラック				体積比 (充填材) ポリマー	充填材		製造条件						
	型	商品名	T _M (°C)	結晶 化度 (%)	割合 (Wt%)	商品名	D (μ)	S (%)		S/D	割合 (Wt%)	型	名称	割合 (Wt%)	製法	工程 温度 (°C)	工程 時間 (Min)	全エネルギー 量 (Kj·m ⁻²)
65	EAA	EAA 455	106	10-30	47.0	FURNEX 765	6.0	3.0	0.50	51.0	.58	AO	2.0	BAN	180	3	8.7	20
66	HDPE	ALATHON 7030	106	10-30	53.2	FURNEX 765	6.0	3.0	0.50	44.0	.44	AO	2.0	MILL	190	5	5.8	0
67	HDPE	ALATHON 7030	106	10-30	53.2	FURNEX 765	6.0	3.0	0.50	44.0	.44	AO	2.0	MILL	190	5	5.8	20
68	LDPE	DYNH-1	109	40-60	52.0	FURNEX 765	6.0	3.0	0.50	47.0	.46	AO	1.0	MILL	135	3	3.8	0
69	LDPE	DYNH-1	109	40-60	52.0	FURNEX 765	6.0	3.0	0.50	47.0	.46	AO	1.0	MILL	135	3	3.8	20
70	PP	PROFAX 6523	165	30-60	52.0	FURNEX 765	6.0	3.0	0.50	47.0	.45	AO	1.0	MILL	185	3	3.8	0
71	PP	PROFAX 6523	165	30-60	52.0	FURNEX 765	6.0	3.0	0.50	47.0	.45	AO	1.0	MILL	185	3	3.8	20
72	PVF ₂ (Plus)	KYNAR 461	165	40	72.0	FURNEX 765	6.0	3.0	0.50	20.0	.59	Acid CaCO ₃	2.0	BRA	220	3	7.7	0
73	PVF ₂ (Plus)	KYNAR 461	165	40	72.0	FURNEX 765	6.0	3.0	0.50	20.0	.59	Acid CaCO ₃	2.0	BRA	220	3	7.7	20
74	ESTER PCL	700	6.1	40	56.0	FURNEX 765	6.0	3.0	0.50	42.0	.46	AO	2.0	BAN	100	3	7.7	0
75	ESTER PCL	700	6.1	40	56.0	FURNEX 765	6.0	3.0	0.50	42.0	.46	AO	2.0	BAN	100	3	7.7	20
76	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	60.8	STERLING SO	4.1	4.2	1.02	37.3	.33	CXA 30XL	1.9	MILL	190	5	5.8	0
77	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	61.4	STERLING SO	4.1	4.2	1.02	37.6	.33	AO	1.0	MILL	190	5	5.8	20

(84)

実施例	ポ リ マ ー					カーボンブラック				体積比 (充填材) ポリマー	充 填 材		製 造 条 件						
	型	商品名	T _M (℃)	結晶 化度 (%)	割合 (Wt%)	商品名	D (μ)	S (%)	S/D		割合 (Wt%)	型	名称	割合 (Wt%)	製法	工程 温度 (℃)	工程 時間 (Min)	全エネルギー 量 (Kp・m・℃ ⁻¹)	放射 線量 (Mrad)
78	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	24.0	FURNEX 765	6.0	3.0	0.50	44.0	.43	AO	2.0	ZSK	190	3	415	20	
79	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	61.4	STERLING SO	4.1	4.2	1.02	37.6	.33	AO	1.0	MILL	190	5	5.8	20	
80	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	75.0	XC-72	3.0	254	8.4	25.0	.18	-	-	-	MILL	190	5	5.8	20
81	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	74.3	XC-72	3.0	254	8.4	24.8	.18	AO	0.9	MILL	190	5	5.8	20	
82	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	60.2	STERLING SO	4.1	4.2	1.02	36.9	.33	XLA TAIC	2.9	MILL	190	5	5.8	20	
83	HDPE	MARLEX 6003	135	70-90	59.0	STERLING SO	4.1	4.2	1.02	36.0	.33	XLA AO	2.9 1.9	MILL	190	5	5.8	20	
84	HDPE	ALATHON 7030	135	70-90	60.0	STERLING V	5.0	3.6	0.69	40.0	.36	-	-	-	MILL	190	5	5.8	0
85	HDPE	ALATHON 7030	135	70-90	60.0	STERLING V	5.0	3.6	0.69	40.0	.36	-	-	-	MILL	190	5	5.8	20
86	HDPE	ALATHON 7030	135	70-90	60.0	VULCAN 3	2.8	8.0	2.86	40.0	.36	-	-	-	MILL	190	5	5.8	0
87	HDPE	ALATHON 7030	135	70-90	60.0	VULCAN 3	2.8	8.0	2.86	40.0	.36	-	-	-	MILL	190	5	5.8	20
88	HDPE	ALATHON 7030	135	70-90	70.0	VULCAN XC-72	3.0	254	8.4	30.0	.23	-	-	-	MILL	190	5	5.8	0
89	HDPE	ALATHON 7030	135	70-90	70.0	VULCAN XC-72	3.0	254	8.4	30.0	.23	-	-	-	MILL	190	5	5.8	20
90	HDPE	ALATHON 7040	135	70-90	50.0	UNITED SL-90	9.0	2.4	0.27	50.0	.53	-	-	-	MILL	190	5	5.8	0

(85)

実施例	ポリマー					カーボンブラック				体積比 充填材 ポリマー	充填材			製造条件					
	型	商品名	T _M (℃)	結晶 化度 (%)	割合 (W%)	商品名	D (μ)	S (%)	S/D		割合 (W%)	型	名 称	割合 (W%)	製法	工温 温度 (℃)	工時 時間 (Min)	全エネルギー (K _g ・m・℃ ⁻¹)	放射 線量 (Mrad)
91	HDPE	ALATHON 7040	135	70-90	50.0	UNITED SL-90	90	24	0.27	50.0	.53	-	-	-	MILL	190	5	5.8	20
92	HDPE	ALATHON 7030	135	70-90	46.0	UNITED SL-90	90	24	0.27	54.0	.63	-	-	-	MILL	190	5	5.8	0
93	HDPE	ALATHON 7030	135	70-90	46.0	UNITED SL-90	90	24	0.27	54.0	.63	-	-	-	MILL	190	5	5.8	20
94	HDPE	ALATHON 7030	135	70-90	62.2	VULCAN 3	28	80	2.86	19.5	.17	AO FR	SANTOVARA DECHLORANE Sb ₂ O ₃	7.8 7.0 3.5	MILL	190	5	5.8	0
95	HDPE	ALATHON 7030	135	70-90	62.2	VULCAN 3	28	80	2.86	19.5	.17	AO FR	SANTOVARA A DECHLORANE Sb ₂ O ₃	7.8 7.0 3.6	MILL	190	5	5.8	20

(8 6)

第 2 卷

实例	$\left(\frac{S}{P}\right) \times \left(\frac{1}{\rho_{20}} - \frac{1}{\rho_p}\right)$	ρ_{20}	ρ_p	T_{2x}	T_s	T_{op}
1A	0.12	6.5×10^{-1}	4.2×10^4	125	139	144
1B	0.12	1.3×10^0	$> 1.7 \times 10^6$	120	132	> 145
2	1.32	3.6×10^0	5.1×10^2	105	127	137
3	1.32	5.9×10^0	5.3×10^5	87	124	137
4	0.15	8.0×10^{-1}	2.4×10^3	113	130	142
5	0.15	9.0×10^{-1}	2.2×10^5	97	130	138
6	1.08	5.8×10^0	$> 2.0 \times 10^6$	110	130	> 137
7	1.08	5.1×10^0	$> 1.5 \times 10^6$	100	125	> 137
8	0.31	9.0×10^{-1}	1.7×10^6	97	123	> 150
9	0.31	1.1×10^0	2.1×10^3	123	136	145
10	0.88	1.9×10^0	1.1×10^6	118	131	> 160
11	0.28	5.9×10^0	$> 1.4 \times 10^6$	105	126	> 130
12	0.33	5.6×10^0	$> 1.6 \times 10^6$	110	131	> 140
13	0.33	1.2×10^1	9.4×10^5	110	130	> 160
14	0.17	4.5×10^{-1}	8.9×10^2	130	134	140
15	0.17	6.9×10^{-1}	1.7×10^4	123	126	> 160
16	0.33	2.9×10^0	9.3×10^5	81	85	> 175

(87)

第 2 表 (つづき)

実施例 ($\frac{S}{D}$) \times ($\frac{\rho_p}{\rho_{20}}$) \times ($\frac{T_{2x}}{T_p}$) \times ($\frac{T_{dp}}{T_s}$)	ρ_p	ρ_{20}	T_{2x}	T_s	T_{dp}
17	1.3×10^3	22×10^0	126	130	140
18	2.6×10^2	3.4×10^0	118	126	>175
19	1.3×10^2	1.6×10^0	117	130	140
20	7.4×10^2	2.7×10^0	118	125	>175
21	2.6×10^2	2.9×10^0	113	130	140
22	1.9×10^4	5.9×10^0	110	127	>175
23	$>1.8 \times 10^6$	4.4×10^0	115	132	>140
24	$>1.5 \times 10^6$	8.4×10^0	95	127	>135
25	$>1.4 \times 10^6$	7.1×10^0	111	131	>139
26	$>1.6 \times 10^6$	9.4×10^0	85	125	>135
27	1.3×10^5	1.5×10^0	115	131	140
28	1.5×10^5	3.1×10^0	108	129	140
29	8.5×10^4	1.1×10^0	112	133	145
30	$>1.4 \times 10^6$	3.5×10^0	100	127	137
31	$>1.6 \times 10^6$	4.6×10^0	94	134	>145
32	$>1.3 \times 10^6$	1.4×10^1	100	126	>139
33	$>1.9 \times 10^6$	2.4×10^0	118	138	>146

(8 8)

第 2 表 (つづき)

実施例 ($\frac{S}{D}$) \times ($\frac{\rho_p}{\rho_{20}}$) \times ($\frac{T_{2x}}{T_p}$) \times ($\frac{T_{dp}}{T_s}$)	ρ_p	ρ_{20}	T_{2x}	T_s	T_{dp}
34	$>1.9 \times 10^6$	7.9×10^0	112	130	>138
35	2.1×10^4	1.6×10^0	120	138	150
36	1.9×10^5	4.0×10^0	115	131	>175
37	$>1.7 \times 10^5$	5.8×10^0	128	136	>175
38	1.2×10^5	8.2×10^0	131	134	>175
39	2.6×10^3	1.5×10^1	87	125	138
40	1.9×10^5	5.7×10^1	90	124	138
41	$>1.6 \times 10^6$	5.1×10^0	112	130	>138
42	$>1.5 \times 10^6$	3.8×10^0	117	128	>140
43	6.4×10^1	9.1×10^0	122	117	140
44	1.9×10^2	2.2×10^1	118	120	135
45	1.8×10^2	1.6×10^1	124	124	140
46	3.8×10^2	2.5×10^1	125	123	140
47	4.3×10^0	1.7×10^0	139	127	142
48	6.0×10^0	2.5×10^0	137	122	>175
49	6.5×10^0	2.4×10^0	138	130	143
50	8.2×10^0	2.7×10^0	135	125	139

(8 9)

第 2 表 (つづき)

実施例 ($\frac{S}{D}$) \times ($\frac{\rho_p}{\rho_{20}}$) \times ($\frac{T_{2x}}{T_p}$) \times ($\frac{T_{op}}{T_s}$)	ρ_{20}	ρ_p	T_{2x}	T_s	T_{op}
51	0.18	4.6×10^0	109	128	>136
52	0.18	1.5×10^1	95	126	>137
53	0.24	5.8×10^3	75	87	121
54	0.24	1.7×10^6	78	99	>175
55	0.22	3.4×10^3	65	85	115
56	0.22	2.2×10^4	67	83	>175
57	0.28	4.3×10^0	104	129	>140
58	0.28	3.6×10^2	101	120	140
59	0.28	7.7×10^2	103	125	>175
60	0.10	2.2×10^4	117	138	145
61	0.10	2.2×10^6	117	129	>175
62	0.23	1.7×10^0	100	114	130
63	0.23	4.3×10^5	100	114	>180
64	0.29	1.7×10^4	59	85	108
65	0.29	5.6×10^3	87	82	>180
66	0.22	3.1×10^4	126	132	144
67	0.22	4.2×10^4	116	131	139

(40)

第 2 表 (つづき)

実施例 ($\frac{S}{D}$) \times ($\frac{\rho_p}{\rho_{20}}$) \times ($\frac{T_{2x}}{T_p}$) \times ($\frac{T_{op}}{T_s}$)	ρ_{20}	ρ_p	T_{2x}	T_s	T_{op}
68	0.23	2.5×10^3	75	100	120
69	0.23	4.8×10^4	75	93	>180
70	0.23	3.2×10^3	120	142	183
71	0.23	3.3×10^3	115	136	166
72	0.30	9.3×10^3	115	145	166
73	0.30	1.8×10^6	105	138	>161
74	0.23	4.0×10^3	50	55	61
75	0.23	5.7×10^3	50	55	61
76	0.33	1.7×10^5	105	128	>180
77	0.33	1.5×10^6	105	127	>135
78	0.33	9.5×10^5	81	85	>175
79	0.33	1.7×10^6	120	129	140
80	1.50	3.6×10^3	110	129	>160
81	1.50	3.6×10^4	110	130	>160
82	0.33	1.3×10^6	108	125	>135
83	0.33	1.7×10^6	110	125	>137
84	0.25	8.6×10^2	112	132	140

(41)

第 2 表 (つづき)

実施例	$\left(\frac{S}{D}\right) \times \left(\frac{\text{充填材体積}}{\text{ポリマー体積}}\right)$	ρ_{20}	ρ_P	T_{2x}	T_s	$T_{\rho P}$
85	0.25	1.4×10^0	4.3×10^3	110	125	>160
86	1.02	7.4×10^{-1}	6.9×10^1	120	130	140
87	1.02	9.4×10^{-1}	5.2×10^2	105	125	140
88	1.92	1.9×10^0	1.9×10^1	125	127	140
89	1.92	2.0×10^{-1}	2.2×10^5	125	125	>160
90	0.14	6.0×10^{-1}	1.5×10^3	122	131	140
91	0.14	1.4×10^0	> 1.5×10^6	110	127	>155
92	0.17	4.5×10^{-1}	8.9×10^2	130	134	140
93	0.17	6.9×10^{-1}	1.7×10^4	123	126	>160
94	0.49	3.0×10^1	1.0×10^5	90	125	140
95	0.49	4.4×10^2	1.6×10^6	80	116	>135

(42)

第 3 表

実施例	劣化条件		初期性能		最終性能		2 時間後		9 時間後	
	ρ_T	T	ρ_{20}	ρ_P	ρ_{20}	ρ_P	ρ	変化率(%)	ρ	変化率(%)
1A	2.0×10^4	140	8.3×10^{-1}	4.2×10^4	5.8×10^0	1.7×10^8	8.4×10^{-1}	1	1.1×10^0	1
2	5.2×10^2	130	1.6×10^1	5.1×10^2	1.4×10^1	1.0×10^2	1.6×10^1	0	1.5×10^1	6
3	1.6×10^4	130	5.9×10^0	5.3×10^6	1.4×10^1	> 1.1×10^8	5.6×10^0	5	6.6×10^0	12
4	6.5×10^2	130	4.0×10^0	2.4×10^3	3.2×10^0	2.1×10^1	4.0×10^0	0	3.8×10^0	0
5	1.4×10^5	130	1.3×10^1	2.2×10^5	2.0×10^1	2.2×10^5	1.5×10^1	15	1.7×10^1	30
7	1.8×10^5	130	7.5×10^0	> 1.5×10^6	1.3×10^1	5.0×10^5	7.6×10^0	1	9.1×10^0	21
8	8.3×10^2	130	4.5×10^0	1.7×10^6	3.4×10^0	1.6×10^1	4.5×10^0	0	4.0×10^0	11
9	2.1×10^5	130	7.3×10^0	2.1×10^5	1.4×10^1	6.0×10^5	8.5×10^0	16	9.4×10^0	29
10	1.1×10^2	130	2.8×10^0	1.1×10^6	2.7×10^0	1.1×10^5	3.0×10^0	7	2.9×10^0	4
11	1.4×10^6	130	5.7×10^0	> 1.4×10^6	9.9×10^0	3.2×10^5	6.7×10^0	18	7.1×10^0	24
12	1.6×10^6	130	4.5×10^0	> 1.6×10^6	7.5×10^0	9.5×10^5	5.2×10^0	16	5.6×10^0	24
13	2.3×10^5	130	9.4×10^0	9.4×10^5	1.5×10^1	1.5×10^4	1.2×10^1	28	1.3×10^1	38
29	3.0×10^4	140	1.5×10^0	8.5×10^4	3.1×10^0	> 1.6×10^8	1.6×10^0	7	1.8×10^0	20
33	> 1.9×10^6	140	3.8×10^0	> 1.9×10^6	8.5×10^0	> 1.9×10^8	4.2×10^0	11	9.4×10^0	147
35	3.1×10^3	140	1.6×10^0	> 2.1×10^4	3.3×10^0	2.6×10^5	1.5×10^0	6	1.7×10^0	6
40	3.3×10^2	130	1.6×10^0	1.9×10^5	4.7×10^0	2.1×10^5	2.0×10^0	25	2.5×10^0	56
41	7.5×10^4	130	4.4×10^0	> 1.6×10^6	6.4×10^0	1.5×10^2	4.9×10^0	11	5.3×10^0	20
42	7.0×10^4	130	8.3×10^1	> 1.5×10^6	4.4×10^0	4.4×10^3	3.6×10^0	9	3.8×10^0	18
51	2.7×10^2	130	1.9×10^0	> 2.0×10^6	2.0×10^0	3.0×10^1	2.0×10^0	5	2.0×10^0	5
52	3.2×10^3	130	7.1×10^0	> 1.8×10^6	7.0×10^0	1.8×10^5	6.9×10^0	3	7.0×10^0	2
62	1.9×10^4	140	1.7×10^0	2.5×10^4	3.7×10^0	> 1.0×10^8	2.2×10^0	29	2.4×10^0	41

(48)

実施例	劣化条件		初期性能		最終性能		2時間後		9時間後	
	ρ_T	T	ρ_{20}	ρ_p	ρ_{20}	ρ_p	ρ	変化率(%)	ρ	変化率(%)
63	3.3×10^5	140	2.6×10^0	4.3×10^5	4.6×10^0	$> 2.0 \times 10^0$	3.1×10^0	19	3.7×10^0	42
64	5.4×10^3	140	2.4×10^0	1.7×10^4	6.6×10^0	$> 3.3 \times 10^3$	3.0×10^0	25	3.6×10^0	25
65	5.9×10^2	140	2.5×10^0	5.6×10^3	4.6×10^0	$> 2.7 \times 10^2$	3.3×10^0	32	3.9×10^0	56
66	2.2×10^4	140	1.5×10^0	3.1×10^4	1.3×10^1	7.4×10^4	8.4×10^0	460	6.2×10^0	313
67	6.9×10^4	140	1.6×10^0	4.2×10^4	3.2×10^0	2.2×10^1	6.1×10^{-1}	61	3.4×10^{-1}	79
68	5.6×10^3	140	1.6×10^0	2.5×10^3	3.1×10^0	1.4×10^4	2.0×10^0	26	2.3×10^0	44
69	9.0×10^2	140	2.7×10^0	4.8×10^4	5.3×10^0	1.8×10^4	2.7×10^0	29	3.0×10^0	43
76	1.5×10^4	130	6.9×10^0	1.7×10^5	7.0×10^0	4.3×10^3	6.6×10^0	12	6.7×10^0	14
80	1.5×10^3	130	9.1×10^0	3.6×10^3	9.1×10^0	3.3×10^3	9.1×10^0	0	9.1×10^0	0
81	5.2×10^3	130	1.3×10^1	3.6×10^4	1.3×10^1	$> 6.9 \times 10^3$	1.3×10^1	0	1.3×10^1	0
82	1.4×10^5	130	5.8×10^0	$> 1.6 \times 10^6$	7.6×10^0	$> 1.4 \times 10^3$	6.2×10^0	7	6.7×10^0	16
83	3.4×10^5	130	7.1×10^0	$> 1.7 \times 10^6$	9.2×10^0	2.5×10^3	7.4×10^0	4	7.8×10^0	10
85	2.9×10^3	140	1.4×10^0	4.3×10^3	2.2×10^0	5.1×10^3	1.5×10^0	7	1.7×10^0	21
89	8.6×10^1	140	2.2×10^0	2.2×10^5	2.6×10^0	$> 8.4 \times 10^1$	2.2×10^0	0	2.2×10^0	0
90	8.4×10^2	140	1.3×10^0	1.5×10^3	3.9×10^0	7.6×10^3	2.2×10^0	69	2.9×10^0	123
91	3.0×10^5	140	2.0×10^0	$> 1.5 \times 10^6$	2.7×10^0	1.1×10^6	3.1×10^0	55	4.3×10^0	115
93	5.2×10^4	140	6.9×10^{-1}	1.7×10^4	1.0×10^0	1.3×10^3	6.9×10^{-1}	0	8.3×10^{-1}	20

(44)

(第8表つき)

実施例	27時間後		46時間後		52時間後		78時間後	
	ρ	変化率(%)	ρ	変化率(%)	ρ	変化率(%)	ρ	変化率(%)
1A	1.2×10^0	44	1.8×10^0	116			5.8×10^0	598
2	1.4×10^1	12			1.4×10^1	12		
3	9.9×10^0	68			1.4×10^1	137		
4	3.6×10^0	10			3.2×10^0	20		
5	2.2×10^1	69			2.7×10^1	107		
7	1.1×10^1	47			1.3×10^1	73		
8	3.8×10^0	16			3.4×10^0	24		
9	1.1×10^1	51			1.4×10^1	92		
10	2.8×10^0	3			2.7×10^0	2		
11	8.5×10^0	49			9.9×10^0	74		
12	6.7×10^0	49			7.5×10^0	67		
13	1.4×10^1	49			1.5×10^1	59		
29	2.3×10^0	53	2.8×10^0	87			3.1×10^0	106
33	6.0×10^0	58	7.4×10^0	95			8.5×10^0	123
35	2.0×10^0	25	2.5×10^0	56			3.3×10^0	106
40	2.8×10^0	75			4.7×10^0	193		
41	6.1×10^0	39			6.4×10^0	45		
42	4.4×10^0	86			4.4×10^0	86		
51	2.1×10^0	10			2.0×10^0	5		
52	7.0×10^0	2			7.0×10^0	2		
62	3.7×10^0	117	4.2×10^0	147			3.7×10^0	117

(45)

(第8表つぎ)

実施例	27時間後		46時間後		52時間後		78時間後	
	ρ	変化率(%)	ρ	変化率(%)	ρ	変化率(%)	ρ	変化率(%)
63	5.0×10^0	92	5.6×10^0	115			4.6×10^0	77
64	5.1×10^0	112	5.9×10^0	145			6.6×10^0	175
65	5.1×10^0	104	5.2×10^0	108			4.6×10^0	84
66	1.3×10^1	767	1.0×10^1	566			1.3×10^1	767
67	4.6×10^{-1}	71	3.5×10^0	118			3.2×10^0	100
68	2.7×10^0	69	3.1×10^0	94			3.1×10^0	94
69	3.8×10^0	81	4.0×10^0	90			5.3×10^0	152
76	7.1×10^0	20			7.0×10^0	19		
80	9.1×10^0	0			9.1×10^0	0		
81	1.3×10^1	0			1.3×10^1	0		
82	7.6×10^0	31			7.6×10^0	31		
83	8.4×10^0	18			9.2×10^0	29		
85	2.0×10^0	43	2.2×10^0	57			2.2×10^0	57
89	2.7×10^0	23	3.0×10^0	36			2.6×10^0	18
90	3.4×10^0	161	5.2×10^0	300			3.9×10^0	200
91	5.0×10^0	150	2.7×10^0	35			2.7×10^0	35
93	1.0×10^0	45	1.0×10^0	45			1.0×10^0	45

(46)

第4表

実施例	0	5時間後		10時間後		20時間後		30時間後		50時間後	
	ρ	ρ	変化率(%)	ρ	変化率(%)	ρ	変化率(%)	ρ	変化率(%)	ρ	変化率(%)
16	1.5	—	—	1.6	7	1.8	20	1.9	27	2.1	40
40	1.5	—	—	1.7	13	1.9	27	—	—	2.2	47
52	3.0	4.8	60	6.4	113	8.8	193	10.0	233	—	—
54	3.5	3.7	6	—	—	3.8	9	4.0	14	5.2	49
56	3.7	—	—	5.0	35	5.5	49	5.9	59	6.5	76

第5表

実施例	0	5時間後		10時間後		20時間後		30時間後		50時間後	
	ρ	ρ	変化率(%)	ρ	変化率(%)	ρ	変化率(%)	ρ	変化率(%)	ρ	変化率(%)
16	1.97	222	12	2.51	27	3.51	78	5.30	169	11.9	504
40	1.41	4.40	212	19.9	1311	54.3	3751	217	15290		
54	2.63	3.15	20	3.16	20	3.35	27	4.05	54	5.67	116
56	3.07	3.39	10	3.43	12	3.61	18	4.03	31	5.17	68
63	2.86	3.84	34	7.67	168	30.2	756	69.8	2340	185	6368
65	1.82	2.46	35	2.47	36	2.59	42	3.12	71	3.60	98
85	1.24	2.97	139	8.53	587	19.6	1480	28.5	2198	98.9	7875
89	1.89	最初の電圧		上昇で燃焼							
91	0.82	2.91	209	9.26	1029	13.6	1559	45.7	5473	597	72705
93	0.59	0.96	63	1.34	127	2.35	281	7.05	1093	13.4	2171

(47)

第1頁の続き

特開 昭55-78406(18)

②発 明 者 アラン・ジェフリー・ゴツチャ
ー
アメリカ合衆国95070カリフォルニア・サラトガ・カントリ・スクワイア・レーン12260番

特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和54年特許願第 156287 号(特開昭 55-78406 号, 昭和55年6月13日 発行 公開特許公報 55-785 号掲載)については特許法第17条の2の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。 7 (1)

Int. Cl. 1	識別記号	庁内整理番号
H01B 1/12 C08K 3/04	CAM	8222-5E 6845-4J

7. 補正の内容

明細書中、次の箇所を補正します。

I. 特許請求の範囲の欄

別紙の通り。

II. 発明の詳細な説明の欄

(1) 9頁14行、「電気特性」の前に、「組成物の」を挿入。

(2) 10頁1行、「0.3以下」の後に、「になるようなもの」を挿入。

(3) 10頁12行、15頁8行、13行、末5行、末3行、16頁4行、6~7行、10行、末4行、末行、26頁2行、14行、27頁末2行、28頁1行、4行および5行、「劣化」とあるを、「エージング」と訂正。

(4) 15頁14行および16頁15行、「である」の後に、「比抵抗を有する」を挿入。

(5) 21頁5行、「ミクロン」とあるを、「ミリミクロン」と訂正。

(6) 24頁8行、「ca」とあるを、「ca²」と訂正。

手続補正書(自発)

特許庁長官殿 昭和61年12月1日

1. 事件の表示
昭和54年特許願第 156287 号

2. 発明の名称

電導性ポリマー組成物およびその製法ならびに用途

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 アメリカ合衆国 94025 カリフォルニア、
メンロパーク、コンスチチューション・
ドライブ 300番

名称 レイケム・コーポレーション


4. 代理人

住所 〒540 大阪府大阪市東区城見2丁目1番61号
フイン21 MIDタワー内 電話(06)949-1261

氏名 井理士(6214)青 山 稔(ほか2名)

5. 補正命令の日付:(自発)

6. 補正の対象: 明細書の特許請求の範囲の欄
および発明の詳細な説明の欄



(7) 24頁末4~3行、「押し出して撚り物とする」とあるを、「取り出す」と訂正。

(8) 24頁末行の後に、改行して、「ZSK: 適量の各成分を同時回転複撚押出機(ZSK押出機)で混合し、混合物をストランドとして押し出す。ストランドを冷却し、小片に切断する。この後MILL法と同様にして切断混合物から試料を製造する。」を挿入。

(9) 26頁末5行、「 $\rho - \rho_{10} / \rho$ 」とあるを、「 $\rho - \rho_{10} / \rho_{10}$ 」と訂正。

(10) 28頁7行、「30時間」の後に、「エージング」を挿入。

(11) 29頁第1表の「実施例8」の「カーボンブラック/商品名」欄、「STATEX 550」とあるを、

「STATEX M550」と訂正。

(12) 30頁第1表(つづき)の「実施例22」の「体積比」欄、「.37」とあるを、「.25」と訂正。

(13) 34頁第1表(つづき)の「実施例76」の「充填材/名称」欄、「30XL」とあるを、「13.

0 X L」と訂正。

(14) 43頁第3表および44頁第3表(つづき)の左から2番目の欄、「劣化条件」とあるを、「エージング条件」と訂正。

以 上

組成物。

4. 該値が0.5以下である特許請求の範囲第3項記載の組成物。

5. 組成物を外部加熱して、組成物の比抵抗が1000ohm・cmとピーク比抵抗の間になる温度で25時間保持することから成る熱エージング処理に付した後において、(a)P T C挙動を示し、(b)Tsと-40℃の間の少なくとも一温度において、熱エージング処理前の同温度における比抵抗の0.5～2倍である比抵抗を有し、かつ(c)少なくとも10000ohm・cmのピーク比抵抗を有する特許請求の範囲第1～4項のいずれかに記載の組成物。

6. 熱エージング処理の後、Tsと-40℃の間の全温度において比抵抗が熱エージング処理前の同温度における比抵抗の0.5～2倍である特許請求の範囲第5項記載の組成物。

7. 組成物に電流を25時間通じて1°R加熱することにより組成物をTsと(Ts+50)℃の間の温度に保持することから成る電圧エージング処理に付した後において、(a)P T C挙動を示し、

(別紙)

特許請求の範囲

1. 0℃以上のスイッチング温度Tsを有し、P T C挙動を示す電導性ポリマー組成物において、Tsおよび-40℃の間の少なくとも一温度において70hm・cmより低い比抵抗を有し、

(1) 結晶化度が少なくとも10%であるポリマー成分、および

(2) 該ポリマー成分に分散され、20～150ミリミクロンの粒径Dならびに表面積S(m²/g)とDの比S/Dが10を越えない表面積Sを有するカーボンブラックから成る粒状充填材成分から成ることを特徴とする組成物。

2. 少なくとも10000ohm・cmピーク比抵抗を有するものである特許請求の範囲第1項記載の組成物。

3. 充填材成分の量が

$$\frac{S}{D} \times \frac{\text{充填材成分体積}}{\text{ポリマー成分体積}} \text{の値を1以下とするもの}$$

である特許請求の範囲第1項または第2項記載の

(b)Tsと-40℃の間の少なくとも一温度において、電圧エージング処理前の同温度における比抵抗の0.5～2倍である比抵抗を有し、かつ(c)少なくとも10000ohm・cmのピーク比抵抗を有する特許請求の範囲第5項記載の組成物。

8. 電圧エージング処理の後、Tsと-40℃の間の全温度において比抵抗が電圧エージング処理前の同温度における比抵抗の0.5～2倍である特許請求の範囲第7項記載の組成物。

9. ポリマー成分は、少なくとも40%の結晶化度を有し、かつポリオレフィン、少なくとも1種のオレフィンと少なくとも1種の極性モノマーから成るコポリマー、ポリアリーレン、ポリエステル、ポリアミド、ポリカーボネートおよびフッ素含有ポリマーから成る群から選ばれた少なくとも1種のポリマーから成り、カーボンブラックは20～75ミリミクロンの粒径を有する特許請求の範囲第1～8項のいずれかに記載の組成物。

10. カーボンブラックのポリマー成分に対する体積割合が少なくとも0.25である特許請求の

範囲第1～9項のいずれかに記載の組成物。

11. T_s と -40°C の間の少なくとも一温度において $2\text{ ohm}\cdot\text{cm}$ 以下の比抵抗を有する特許請求の範囲第1～10項のいずれかに記載の組成物。

12. PTC要素および電源に接続でき、接続した際PTC要素に電流を通じる電極から成る電気装置において、PTC要素は、特許請求の範囲第1～11項のいずれかに記載のPTC電導性ポリマーを成形して得られたものであることを特徴とする装置。

13. ポリマー成分に充填材成分を分散させ、得られた分散物を成形することから成り、分散物の調製および成形時に用いられる全エネルギーが $9.5\sim 2900\text{ kg}\cdot\text{m}\cdot\text{cc}^{-1}$ であることを特徴とする特許請求の範囲第1～12項のいずれかに記載の電導性ポリマー成形品の製法。

14. 分散物の調製および熔融成形時に用いられる全エネルギーが $9.5\sim 970\text{ kg}\cdot\text{m}\cdot\text{cc}^{-1}$ である特許請求の範囲第13項記載の製法。

15. 全エネルギーが $9.5\sim 485\text{ kg}\cdot\text{m}\cdot\text{cc}^{-1}$

である特許請求の範囲第14項記載の製法。

16. 全エネルギーが $9.5\sim 240\text{ kg}\cdot\text{m}\cdot\text{cc}^{-1}$ である特許請求の範囲第15項記載の製法。